

Iuplace™ GHF3010

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚苯醚 + PS

一般信息

产品说明

耐磨性改良、玻纤强化 (PTFE10%)

总览

填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量	
添加剂	• PTFE润滑剂: 10%	
特性	• 耐磨损性, 良好	
用途	• 电气/电子应用领域 • 汽车电子	• 汽车领域的应用 • 通用

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.37	g/cm ³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (300°C/2.16 kg)	1.9	cm ³ /10min	ISO 1133
收缩率			内部方法
垂直 : 3.20 mm	0.20 到 0.40	%	
流动 : 3.20 mm	0.10 到 0.20	%	
吸水率 (饱和, 23°C)	0.10	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	9000	MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (断裂)	90.0	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂)	1.8	%	ISO 527-2/5
弯曲模量 ²	9000	MPa	ISO 178
弯曲应力 ²	140	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	6.0	kJ/m ²	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	130	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动	2.5E-5	cm/cm/°C	
垂直	6.0E-5	cm/cm/°C	
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	2.0E+15	ohms	IEC 60093
体积电阻率	2.0E+16	ohms·cm	IEC 60093
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (1.5 mm)	HB		UL 94

加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度 - 真空干燥机	80 到 110	°C

(+) 18816996168

Ponciplastics.com

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚苯醚 + PS

备注
¹ 一般属性：这些不能被视为规格。
² 2.0 mm/min