

Alathon® M4621

高密度聚乙烯共聚物

LyondellBasell Industries

热性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
结晶峰温度 (DSC)	236 °F	113 °C	ASTM D3418

注射	额定值 (英制)	额定值 (公制)
料筒后部温度	450 °F	232 °C
料筒中部温度	470 °F	243 °C
料筒前部温度	475 °F	246 °C
射嘴温度	475 °F	246 °C