

Lucent PC /ASA 0625U

丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 + PC

LyondellBasell Industries

Technical Data

产品说明
Polycarbonate+ASA Alloy, Injection Grade
Recycled Content
Add "R" for Added Release
Add "U" for UV Stabilized
总览

加工方法	• 注射成型
------	--------

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.15	g/cm³	ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (260°C/5.0 kg)	30	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (屈服)	63.6	MPa	ASTM D638
弯曲模量	2790	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (3.18 mm)	410	J/m	ASTM D256