

POLYVIN® PVC 6588

聚氯乙烯

LyondellBasell Industries

Technical Data

产品说明		
General purpose flexible PVC formulation for wire harness/strain relief applications requiring good dry feel and east of processing		
总览		
加工方法	• 挤出	• 注射成型
物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度 / 比重	1.31 g/cm³	ASTM D792
机械性能	额定值 单位制	测试方法
抗张强度 ³ (屈服)	10.3 MPa	ASTM D638
伸长率 ⁴ (断裂)	330 %	ASTM D638
弹性体	额定值 单位制	测试方法
撕裂强度 ⁵	3.16 kN/m	ASTM D1004
硬度	额定值 单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒)	70	ASTM D2240

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
² 一般属性：这些不能被视为规格。
³ 类型 4, 510 mm/min
⁴ 类型 4, 500 mm/min
⁵ C 模具, 51 mm/min