

Adflex Q 100 F

聚烯烃

LyondellBasell Industries

热性能	额定值 单位制	测试方法
维卡软化温度	60.0 °C	ISO 306/A50
熔融温度	140 °C	ISO 11357-3
光学性能	额定值 单位制	测试方法
光泽度 (45°, 50.0 µm)	9	ASTM D2457
雾度 (50.0 µm, 铸造薄膜)	50 %	ASTM D1003

补充信息

Film properties obtained on blown film produced with laboratory line under internal standard conditions.

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² 一般属性：这些不能被视为规格。