(+) 188 1699 6168
hongrunplastics.com

# Hifax CA1110 G3 LG 9B9

聚烯烃热塑性弹性体

LyondellBasell Industries

## Technical Data

### 产品说明

Hifax CA1110 G3 LG 9B9 is a talc filled, impact modified, medium melt flow thermoplastic elastomeric olefin (TEO) resin for exterior molded in color applications. It offers excellent impactstiffness balance and good flowability.

### 总体

| | | | |
|---|---|---|---|
| 填料/增强材料 | • 滑石填料 | | |
| 添加剂 | • 冲击改性剂 | | |
| 特性 | • 刚性，良好<br>• 抗撞击性，良好 | • 可加工性，良好<br>• 良好的成型性能 | • 流动性中等 |
| 用途 | • 汽车领域的应用 | • 汽车外部零件 | |
| 加工方法 | • 注射成型 | | |

| 物理性能 | 额定值 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 0.970 g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率（熔体流动速率）(230°C/2.16 kg) | 22 g/10 min | ASTM D1238 |
| **机械性能** | **额定值 单位制** | **测试方法** |
| 拉伸应力 (屈服, 23°C) | 17.0 MPa | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 1250 MPa | ISO 178 |
| **冲击性能** | **额定值 单位制** | **测试方法** |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 55 kJ/m² | ISO 180 |

### 备注

[1] 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

[2] 一般属性：这些不能被视为规格。