

Hifax TRC228P 2

聚烯烃

LyondellBasell Industries

Technical Data

产品说明

High Impact filled UV stabilised grade with very good processing and aesthetic appearance, good scratch resistance.

总体

添加剂	• 紫外线稳定剂		
特性	• 抗撞击性，高 • 可加工性，良好	• 良好的流动性 • 耐刮擦性	• 中等硬度
用途	• 汽车防撞杆	• 室外应用	
加工方法	• 注射成型		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.00	g/cm ³	ISO 1183/A
熔速率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ISO 1133
机械性能	额定值	单位制	测试方法
弯曲模量	1300	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度			ISO 180/1A
-30°C	5.0	kJ/m ²	
23°C	无断裂		
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)	90.0	°C	ISO 75-2/B

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² 一般属性：这些不能被视为规格。