

Hifax TYC 1168X

聚烯烃

LyondellBasell Industries

Technical Data

产品说明

Hifax TYC 1168X BLK very high melt flow for easy and fast molding and has low density, which reduces part weight and improves paint adhesion. Good stiffness and excellent cold temperature impact. It is typically used for fully painted exterior trim and fascia applications.

总体

特性	- 尺寸稳定性良好 - 低密度 - 刚性，高 - 刚性，良好	- 抗撞击性，良好 - 可喷涂的 - 快的成型周期 - 良好的成型性能	- 良好的流动性 - 流动性高 - 耐低温冲击 - 收缩性低
用途	- 汽车防撞杆 - 汽车领域的应用	- 汽车外部零件 - 汽车外部装饰	饰带
汽车要求	GM GMW16826P-PP+EPDM-M12-T2	IMDS ID 19524189	
外观	黑色		
加工方法	注射成型		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 (23°C)	0.980	g/cm³	ISO 1183/A
熔速率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (屈服, 23°C)	18.0	MPa	ISO 527-2
弯曲模量 (23°C)	1600	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度			ISO 179
-30°C	5.1	kJ/m²	
23°C	54	kJ/m²	
装有测量仪表的落镖冲击 ³			ASTM D3763
-40°C, 3.20 mm	24.0	J	
-30°C, 3.20 mm	22.0	J	