

Hifax TYC337P 4

聚烯烃

LyondellBasell Industries

Technical Data

产品说明		
Very High flow ,Impact resistant, mineral filled grade filled grade designed for exterior applications		
总体		
填料/增强材料	• 矿物填料	
特性	• 刚性，良好	• 抗撞击性，高
用途	• 汽车领域的应用	• 汽车外部零件
加工方法	• 注射成型	
流动性高		
物理性能		
密度	额定值 单位制	测试方法
1.02 g/cm³		ISO 1183/A
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	26 g/10 min	ISO 1133
机械性能		
拉伸应力 (屈服)	额定值 单位制	测试方法
16.0 MPa		ISO 527-2
弯曲模量	1350 MPa	ISO 178
冲击性能		
悬壁梁缺口冲击强度	额定值 单位制	测试方法
-30°C	5.0 kJ/m²	ISO 180/1A
23°C	45 kJ/m²	
热性能		
热变形温度	额定值 单位制	测试方法
0.45 MPa, 未退火	82.0 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	49.0 °C	ISO 75-2/A

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² 一般属性：这些不能被视为规格。