

Ateva® 1806A

乙烯醋酸乙烯共聚物

Celanese EVA Performance Polymers

产品说明

This resin is suitable for use in sound deadening/mass back applications.

总体

性能特点	• 共聚物		
用途	• 包装	• 薄膜	• 汽车领域的应用：
形式	• 颗粒料		
加工方法	• 薄膜挤出	• 挤出	

物理性能	额定值	单位制	测试方法
------	-----	-----	------

密度	0.940	g/cm³	ASTM D1505
熔流率 (190°C/2.16 kg)	0.70	g/10 min	ASTM D1238
醋酸乙烯含量	18.0	wt%	

机械性能	额定值	单位制	测试方法
------	-----	-----	------

抗张强度 ² (断裂)	26.8	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (断裂)	700	%	ASTM D638

热性能	额定值	单位制	测试方法
-----	-----	-----	------

熔融温度	87.0	°C	DSC
------	------	----	-----

挤出	额定值	单位制
----	-----	-----

熔体温度	< 210	°C
------	-------	----

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 类型 4, 50 mm/min