CHIMEI 奇美實業股份有限公司
CHI MEI CORPORATION
59-1, San Chia, Jen Te, Tainan County, Taiwan TEL: 06-266-3000 FAX: 06-266-9069

CM-205I 一般物性表

特性 Properties	測試方法 Test Method	測試條件 Test Condition	單位 Unit	CM-205G
流動係數 Melt Flow Index	ISO 1133	230℃x3.8kg	ml/10min	1.8
軟化點 Vicat Softening Point	ISO 306	50℃/hr；1Kg	℃	113
熱變形溫度 Heat Distortion Temp.	ISO 75	1.8 MPa, anneal	℃	100
引張強度 Tensile Strength	ISO 527	5mm/min	Kg/cm^2	72
延伸率 Tensile Elongation	ISO 527	5mm/min	%	7
彎曲強度 Flexural Strength	ISO 178	2mm/min	Kg/cm^2	97
硬度 Hardness	ISO 2039	M Scale	M Scale	97
IZOD 衝擊強度 Izod Impact Strength	ISO 180/1A	Notched	KJ/m^2	2.0
比重 Specific Gravity	ISO 1183	23℃	g/cm^3	1.19
吸水率 Water Absorption	ISO 62	25℃, 24hrs	%	0.3

塑料专家 www.ponci.com.cn/wxb/ +13538586433 +18816996168

CHIMEI 奇美實業股份有限公司
CHI MEI CORPORATION
59-1, San Chia, Jen Te, Tainan County, Taiwan TEL: 06-266-3000 FAX: 06-266-9069

全光透光率 Light Transmission	ISO 13468	3 mm	%	92
燃燒率 Flammability	UL 94	-	-	1/16" HB

※以上數據僅代表一般通用數據，不代表每一產品的規格值。

包裝

太空包 (800 Kg)－太空包外收縮膜包覆，上下包覆 PE 袋，使用棧板乘載。

(205l 太空包如下圖所示)

塑料专家 www.ponci.com.cn/wxb/ +13538586433 +18816996168