

Bayblend® FR3025 R35

FR-Typen / Mineralgefüllt

(PC+ABS)-Blend; flammgeschützt; mineralgefüllt; enthält 35% Post-Consumer-PC-Rezyklat in der Farbe Natur; Vicat/B 120 = 102 °C; UL-Registrierung 94 V-0 ab 1,2 mm; geringer Verzug; verbesserte Steifigkeit und Oberflächenqualität; für Notebooks und Dünwandtechnik-Anwendungen

ISO Formmassenbezeichnung

PC+ABS-(TD+QD)25 FR(40) (REC)

Eigenschaft	Prüfbedingung	Einheit	Norm	typischer Wert
Rheologische Eigenschaften				
C Schmelze-Volumenfließrate (MVR)	260 °C/ 5 kg	cm³/10 min	ISO 1133	27
Schmelzeviskosität	1000 s ⁻¹ / 260 °C	Pa·s	i.A. ISO 11443-A	227
C Verarbeitungsschwindigkeit, parallel	60x60x2 mm³	%	ISO 294-4	0.3
C Verarbeitungsschwindigkeit, senkrecht	60x60x2 mm³	%	ISO 294-4	0.3
Mechanische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.)				
C Zug-Modul	1 mm/min	MPa	ISO 527-1,-2	6200
C Streckspannung	50 mm/min	MPa	ISO 527-1,-2	59
C Streckdehnung	50 mm/min	%	ISO 527-1,-2	2.7
Bruchspannung	50 mm/min	MPa	ISO 527-1,-2	52
Bruchdehnung	50 mm/min	%	i.A. ISO 527-1,-2	5.4
Izod-Schlagzähigkeit	23 °C	kJ/m²	ISO 180/U	40
Izod-Schlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m²	ISO 180/U	30
Izod-Kerbschlagzähigkeit	23 °C	kJ/m²	ISO 180/A	6
Izod-Kerbschlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m²	ISO 180/A	5
C Charpy-Schlagzähigkeit	23 °C	kJ/m²	ISO 179/1eU	50
C Charpy-Schlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m²	ISO 179/1eU	45
C Charpy-Kerbschlagzähigkeit	23 °C	kJ/m²	ISO 179/1eA	6
C Charpy-Kerbschlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m²	ISO 179/1eA	4
C Durchstoßverhalten - Maximalkraft	23 °C	N	ISO 6603-2	2600
C Durchstoßverhalten - Maximalkraft	-30 °C	N	ISO 6603-2	1100
C Durchstoß-Arbeit	23 °C	J	ISO 6603-2	13
C Durchstoß-Arbeit	-30 °C	J	ISO 6603-2	2.5
Thermische Eigenschaften				
C Formbeständigkeitstemperatur	1.80 MPa	°C	ISO 75-1,-2	90
C Formbeständigkeitstemperatur	0.45 MPa	°C	ISO 75-1,-2	96
C Vicat-Erweichungstemperatur	50 N; 50 °C/h	°C	ISO 306	100
Vicat-Erweichungstemperatur	50 N; 120 °C/h	°C	ISO 306	102
C Brennverhalten UL 94 [UL Registrierung]	1.2 mm	Klasse	UL 94	V-0
Sonstige Eigenschaften (23 °C)				
C Dichte		kg/m³	ISO 1183-1	1398
Herstellbedingungen für Probekörper				
C Spritzgießen - Masstemperatur		°C	ISO 294	260
C Spritzgießen - Werkzeugtemperatur		°C	ISO 294	80
C Spritzgießen - Einspritzgeschwindigkeit		mm/s	ISO 294	240



Bayblend® FR3025 R35

Eigenschaft	Prüfbedingung	Einheit	Norm	typischer Wert
Empfohlene Verarbeitungs- und Trockenbedingungen				
Schmelztemperaturen		°C	-	270-300
Masstemperatur (Empfohlen)		°C	-	290
Zylindertemperaturen - Einzugszone		°C	-	240-260
Zylindertemperaturen - Kompressionszone		°C	-	250-280
Zylindertemperaturen - Meteringzone		°C	-	270-300
Zylindertemperaturen - Düse		°C	-	270-300
Werkzeugtemperaturen		°C	-	65-100
Nachdruck (% von Einspritzdruck)		%	-	50-75
Staudruck (spezifisch)		bar	-	50-100
Schneckenumfangsgeschwindigkeit		m/s	-	0.1-0.3
Schußvolumen		%	-	30-70
Trocknungstemperatur		°C	-	85
Trockenlufttrockner		h	-	2-4
Restfeuchte (Gewicht %)		%	-	<= 0.025
Entlüftung		mm	-	0.02-0.04

C Diese Eigenschaftsmerkmale sind Bestandteil der Kunststoffdatenbank CAMPUS und basieren auf dem international festgelegten Katalog von Grunddaten für Kunststoffe ISO 10350.

Schlageigenschaften: N = Nicht-Bruch, P = Teilbruch, C = Vollständiger Bruch



Bayblend® FR3025 R35

Haftungsausschluss

Typischer Wert

Die angegebenen Werte sind typische Werte. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich mit uns vereinbart, stellen sie keine garantierten Werte oder Produktspezifikation im Sinne einer vereinbarten Beschaffenheit dar. Die angegebenen Werte können durch Werkzeuggestaltung, die Verarbeitungsbedingungen oder durch die Einfärbung des Produkts beeinflusst werden. Die angegebenen Eigenschaftswerte wurden, soweit nicht anders angegeben, an genormten Prüfkörpern bei Raumtemperatur ermittelt.

Allgemein

Es liegt außerhalb unserer Kontroll- und Einflussmöglichkeiten, in welcher Art und Weise und zu welchem Zweck Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen sowie Informationen (unabhängig ob mündlich, schriftlich oder anhand von Produktionsbewertungen erhalten) einschließlich vorgeschlagener Formulierungen und Empfehlungen, anwenden und/oder einsetzen. Daher ist es unerlässlich, dass Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen und Informationen sowie Formulierungen und Empfehlungen eigenverantwortlich daraufhin überprüfen, ob sie für die von Ihnen beabsichtigten Zwecke und Anwendungen auch tatsächlich geeignet sind. Eine anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens eine Überprüfung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt umfassen. Derartige Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von Covestro durchgeführt. Der Verkauf aller Produkte erfolgt - sofern nicht schriftlich anders mit uns vereinbart - ausschließlich nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Informationen und sämtliche technische Unterstützung erfolgen ohne Gewähr. Etwaige Änderungen ohne Benachrichtigung bleiben vorbehalten. Es wird ausdrücklich vereinbart, dass Sie jegliche Haftung (Verschuldenshaftung, Vertragshaftung und anderweitig) für Folgen aus der Anwendung unserer Produkte, unserer technischen Unterstützung und unserer Informationen selber übernehmen und uns von aller diesbezüglichen Haftung freistellen. Keine hierin gemachte Aussage darf als Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige Patentansprüche in Bezug auf Werkstoffe oder deren Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkludente oder tatsächliche Lizenz aufgrund irgendwelcher Patentansprüche gewährt. Zum Schutz von Gesundheit, Sicherheit und Umwelt beachten Sie bitte vor Verarbeitung unserer Produkte das betreffende Sicherheitsdatenblatt (MSDS) und sonstige Produktkennzeichnungen.

Nicht Medizintechnik- und nicht Lebensmittelkontakt-Typen

Dieses Produkt ist nicht für die Herstellung von Arzneimitteln, Medizinprodukten oder Zwischenprodukten zur Herstellung von Medizinprodukten¹ eingestuft. Dieses Produkt ist ebenfalls nicht für spezifisch regulierte, insbesondere zulassungs-, genehmigungs- oder notifizierungspflichtige Anwendungen (z.B. Kosmetik, Pflanzenschutz, Nahrungsmittelherstellung, Lebensmittelkontakt und andere) zugunsten von Covestro zugelassen, genehmigt oder notifiziert worden. Wenn die vom Käufer beabsichtigte Verwendung in spezifisch regulierten Anwendungen zu einer Covestro selbst treffenden regulatorischen Anforderung führt oder führen kann, muss Covestro dieser Verwendung vor dem Verkauf ausdrücklich zustimmen. Ungeachtet dessen ist der Käufer des Produkts, unabhängig von etwaiger anwendungstechnischer Beratung durch Covestro, dafür verantwortlich zu prüfen, ob das Produkt für die Herstellung von Arzneimitteln, Medizinprodukten oder Zwischenprodukten zur Herstellung von Medizinprodukten bzw. für spezifisch regulierte Anwendungen (unabhängig von einer möglichen eigenen Zulassungs-, Genehmigungs- oder Notifizierungspflicht) geeignet ist. 1) Siehe Leitfaden für den Einsatz von Covestro-Produkten in einer Medizinischen Anwendung.

Empfohlene Verarbeitungs- und Trockenbedingungen

Zylindertemperaturen gelten für einen Standard-3-Zonen-Zylinder. Der Temperaturentwurf für verschiedene Zylinderarten kann sich je nach Konfiguration ändern. Die Werte für den Haltedruck als Prozentsatz des Einspritzdrucks können je nach, anderem Teilgeometrie, Spritzgießmaschine und Spritzgussform variieren. Die Trocknungsbedingungen gelten nur für Trocken-Lufttrockner. Trockenzeiten und Trocknungstemperaturen können je nach Trockentyp unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihren Covestro Support sowie in folgenden Broschüren: Spritzgießen von hochwertigen Formteilen - Trocknen; Bestimmung der Trockenheit von Makrolon durch TVI Test; Die Grundlagen der Schrumpfung in Thermoplasten; Schrumpfung und Verformung von glasfaserverstärkten Thermoplasten [...]. <https://www.plastics.covestro.com/Library/Overview.aspx>

Covestro AG
Polycarbonates Business Unit
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Germany
plastics@covestro.com
www.plastics.covestro.com

