

Makroblend® UT235 M

聚碳酸酯 + PET

Bayer MaterialScience - Polycarbonates

冲击性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
无缺口伊佐德冲击强度			ISO 180
-22°F (-30°C)	40 ft·lb/in²	85 kJ/m²	
73°F (23°C)	40 ft·lb/in²	85 kJ/m²	
多轴向仪器化冲击能量 (73°F (23°C))	26.6 ft·lb	36.0 J	ISO 6603-2
多轴向仪器化冲击力峰值 (73°F (23°C))	1010 lbf	4500 N	ISO 6603-2
热性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
热变形温度			
66 psi (0.45 MPa), 未退火	262 °F	128 °C	ISO 75-2/B
264 psi (1.8 MPa), 未退火	237 °F	114 °C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	282 °F	139 °C	ISO 306/B120
线形膨胀系数			ISO 11359-2
流动 : 73 到 185°F (23 到 85°C)	0.000019 in/in/°F	0.000035 cm/cm/°C	
横向 : 73 到 185°F (23 到 85°C)	0.000021 in/in/°F	0.000037 cm/cm/°C	

