



Desmopan 795 U

700 品级系列, 碳酸酯类 / 邵氏硬度 D 45 - 49

injection molding grade; with special UV stabilizers; good hydrolysis and microbial resistance; short cycle times; Application; Ear-tags

ARCE

性能	测试条件	单位	标准	数值		
				drying	annealed	-
				according		
				to specifications		
机械性能						
C 邵氏硬度 A	1s	-	DIN ISO 7619-1		94	
C 邵氏硬度 D	1s	-	DIN ISO 7619-1		46	
C 最终拉伸强度	200 mm/min	MPa	DIN 53504		49, 3	
C 断裂应变	200 mm/min	%	DIN 53504		449	
C 10% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		7, 3	
C 50% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		12, 0	
C 100% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		14, 2	
C 300% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		32, 1	
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method A		45	
C 压缩率	72 h; 23 ° C	%	DIN ISO 815-1		22	
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method C		29	
C 耐磨性		mm³	ISO 4649 method A		25	
C 回弹力		%	ISO 4662		32	
C 撕裂强度	500 mm/min	kN/m	ISO 34-1		102	
热性质						
C 拉伸储能模量	-20 ° C	MPa	ISO 6721-1,-4		1040	
C 拉伸储能模量	60 ° C	MPa	ISO 6721-1,-4		51	
其他性能 (23 ° C)						
C 密度		kg/m³	ISO 1183-1			1200
建议成型工艺参数说明:						
C 注塑-熔体温度		°C	-	210 - 230		
C 注塑-模具温度		°C	-			20 - 40
C Maximum drying temperature		°C	-			100

C 这些性能数据来源于 CAMPUS 塑料数据库并且依据 ISO 10350 标准的国际分类原则



Desmopan 795 U

声明

Covestro AG
Business Unit Polyurethanes
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Germany
www.TPU.covestro.com
www.covestro.com

页 2 的 2 页



11.03.2022

