

Stanyl® TQ261F2

性能

PA46-GF10
30% 玻璃增强, 热稳定

性能	典型资料	单位	测试方法
机械性能	干/湿		
拉伸模量	4500 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	115 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	4 / -	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	4000 / -	MPa	ISO 178
简支梁缺口冲击强度(+23 ° C)	8 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能	干/湿		
熔融温度(10 ° C/min)	295 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	270 / *	°C	ISO 75-1/-2
其它性能	干/湿		
吸湿性	3.1 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1220 / -	kg/m ³	ISO 1183

05.06.2007

声明：DSM所提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究的，值得信赖的。但是DSM对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。文档使用者在实务中应确保数据的可靠性，质量检验和其他性能以及由此而引起的后果承担全部责任。