

Stanyl® TE351 (临时的)

性能

PA46-unfilled FR(17)

热稳定, 阻燃剂

单点	典型资料	单位	测试方法
流跳性能		干/ 湿	
模塑收缩率(平行)	2 / *	%	Sim. to ISO 294-4
模塑收缩率(垂直)	2 / *	%	Sim. to ISO 294-4
机械性能		干/ 湿	
拉伸模量	3000 / 1200	MPa	ISO 527-1/-2
屈服应力	60 / 45	MPa	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	20 / >50	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	2500 / -	MPa	ISO 178
简支梁缺口冲击强度(+23 ° C)	9 / 14	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Izod缺口冲击强度(23 ° C)	8 / 14	kJ/m ²	ISO 180/1A
热性能		干/ 湿	
熔融温度(10 ° C/min)	295 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	160 / *	°C	ISO 75-1/-2
线膨胀系数(平行)	0.9 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线膨胀系数(垂直)	0.9 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
1.5mm名义厚度时的燃烧性	V-0 / *	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	1.5 / *	mm	IEC 60695-11-10
UL注册	UL / *	-	-
厚度为h时的燃烧性	V-0 / *	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	3 / *	mm	IEC 60695-11-10
UL注册	UL / *	-	-
相对热性能指标-与电相关	130	°C	UL746B
RTI 与电相关(浓度(1)已测试)	1.5	mm	UL746B
成型性能		干/ 湿	
吸湿性	2 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1370 / -	kg/m ³	ISO 1183

27.04.2007

声明：DSM所提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究的，值得信赖的。但是DSM对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。文档使用者在实务中应确保数据的可靠性，质量检验和其他性能以及由此而引起的后果承担全部责任。