

# Bergaflex™ BFI 75A-320

## 热塑性弹性体

### 关键特性

#### 产品说明

Bergaflex™ BFI 75A-320 is an easy processing, general purpose thermoplastic elastomer based on styrenic block copolymers. Material is filled, opaque and has a high density.

#### 总体

材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 北美洲	• 欧洲	• 亚太地区
特性	• 良好的加工性能	• 良好的流动性	• 通用
用途	• 电器用具 • 工业应用	• 汽车领域的应用 • 通用	• 消费品应用领域
RoHS 合规性	• RoHS 合规		
形式	• 粒子		
加工方法	• 注射成型		

### 技术特性<sup>1</sup>

物理性能	典型值 (英语)	典型值 (公尺)	测试方法
密度 / 比重	1.18	1.18	ISO 1183
弹性体	典型值 (英语)	典型值 (公尺)	测试方法
拉伸应力 <sup>2</sup> (断裂, 73°F (23°C), 0.0787 in (2.00 mm))	1170 psi	8.10 MPa	ISO 37
伸长率 <sup>2</sup> (断裂, 73°F (23°C), 0.0787 in (2.00 mm))	620 %	620 %	ISO 37
压缩永久变形			ISO 815
73°F (23°C), 72 hr	25 %	25 %	
158°F (70°C), 22 hr	42 %	42 %	
硬度	典型值 (英语)	典型值 (公尺)	测试方法
肖氏硬度 <sup>3</sup> (邵氏 A, 10 秒, 73°F (23°C), 注塑)	75	75	ISO 7619

### 加工信息

注射	典型值 (英语)	典型值 (公尺)
建议的最大回料比例	20 %	20 %
料筒后部温度	329 到 347 °F	165 到 175 °C
料筒中部温度	347 到 383 °F	175 到 195 °C
料筒前部温度	365 到 437 °F	185 到 225 °C
射嘴温度	383 到 437 °F	195 到 225 °C
模具温度	68 到 104 °F	20 到 40 °C
背压	290 到 1450 psi	2.00 到 10.0 MPa
螺杆转速	40 到 100 rpm	40 到 100 rpm

© 2019

普立万公司版权所有。普立万公司对于该文件中内容的准确性、适用性或者使用该文件的内容后产生的后果不做任何保证。该文件中的某些信息来自运用小型设备的实验室检测，这些信息可能无法可靠指明使用大型设备时得到的性能或者指标。“典型”数值或者没有给出范围的数值不能表明最小或者最大性能；对于性能范围和最大/最小规格方面的信息，请咨询您的销售代表。加工条件可能会导致材料性质背离该文件中给出的数值。普立万公司对于该产品或者用于您工艺或者终端应用的信息的适用性不做任何保证。您有责任进行全面的终端产品性能测试，以便确定该公司的产品是否适用于您的应用工艺中，同时您要考虑到您使用本文件以及使用该产品可能导致的所有风险和责任。未经专利拥有者的许可，该数据表不得被视为允许、建议或者暗示使用任何专利发明成果。

## 注射说明

Purge thoroughly before and after use of this product with a low flow (0.5 - 2.5 MFR) polyethylene (PE) or polypropylene (PP).

Bergaflex™ BFI 75A-320 has excellent melt stability. Maximum residence times may vary, depending on the size of the barrel. Generally, the barrel should be emptied if it is idle for periods of 8 - 10 minutes or longer.

Drying is not Required

Injection Speed: 1 to 3 in/sec  
 1st Stage - Boost Pressure: 350 to 900 psi  
 2nd Stage - Hold Pressure: 30% of Boost  
 Hold Time (Thick Part): 3 to 10 sec  
 Hold Time (Thin Part): 1 to 3 sec

## 备注

<sup>1</sup> 典型值不用于解释规格书

<sup>2</sup> 7.9 in/min (200 mm/min)

<sup>3</sup> ±5 Sh A

## CONTACT INFORMATION

## Americas

United States - Avon Lake  
 +1 440 930 1000

United States - McHenry  
 +1 815 385 8500

## Asia

China - Guangzhou  
 +86 20 8732 7260

China - Shenzhen  
 +86 755 2969 2888

China - Suzhou  
 +86 512 6823 24 38

China - Suzhou  
 +86 512 6265 2600

Hong Kong -  
 +852 2690 5332

Taiwan - Yonghe City,  
 +886 9396 99740, +886 2929 1849

## Europe

Germany - Gaggenau  
 +49 7225 6802 0

Spain - Barbastro (Huesca)  
 +34 974 310 314



Beyond Polymers.

Better Business Solutions. <sup>SM</sup>

[www.polyone.com](http://www.polyone.com)

## PolyOne Americas

33587 Walker Road  
 Avon Lake, Ohio 44012  
 United States  
 +1 440 930 1000  
 +1 866 POLYONE

## PolyOne Asia

No. 88 Guoshoujing Road  
 Z.J Hi-tech Park, Pudong  
 Shanghai, 201203, China  
 +86 21 5080 1188

## PolyOne Europe

6 Giällewee  
 +352 269 050 35

©, 2019

普立万公司版权所有。普立万公司对于该文件中内容的准确性、适用性或者使用该文件的内容后产生的后果不做任何保证。该文件中的某些信息来自运用小型设备的实验室检测，这些信息可能无法可靠指明使用大型设备时得到的性能或者指标。“典型”数值或者没有给出范围的数值不能表明最小或者最大性能；对于性能范围和最大/最小规格方面的信息，请咨询您的销售代表。加工条件可能会导致材料性质背离该文件中给出的数值。普立万公司对于该产品或者用于您工艺或者终端应用的信息的适用性不做出任何保证。您有责任进行全面的终端产品性能测试，以便确定该公司的产品是否适用于您的应用工艺中，同时您要考虑到您使用本文件以及使用该产品可能导致的所有风险和责任。未经专利拥有者的许可，该数据表不得被视为允许、建议或者盘惑使用任何专利发明成果。