

技术数据表



ALCOLOR ABS A GY77-4072

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 基础聚合物   | 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯 共聚物                    |
| 颜色      | 灰色, 近似于RAL 7021                    |
| 热稳定性着色剂 | 300 °C 最大的                         |
| 耐光性着色剂  | 蓝羊毛度7                              |
| 用于      | 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯 共聚物                    |
| 特殊功能    | 不含镉, 铅和二芳基化物颜料, 不易起尘, 高分散性, 高添加剂含量 |
| 市场细份    | 电子电器, 家具, 建筑, 运动和休闲                |
| 应用领域    | 注塑部件, 挤出部件                         |

---

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 用量     | 5 % 挤出<br>5 % 注塑<br>取决于壁厚和要求的 <strong>光强</strong><br>取决于应用和操作区域               |
| 预干燥条件  | 80 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里<br>for 2-4 h<br>80 °C 在循环空气干燥器里<br>for 3-6 h<br>取决于湿度含量 |
| 注塑成型加工 | 注塑熔体温度 220-260 °C<br>注塑模具温度 50-80 °C                                          |
| 存储     | 干燥, 避免光照<br>不高于30°C                                                           |