

ALCOLOR FUNCTION ABS UV A BK1356-04

| | |
|----------|--|
| 基础聚合物 | 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯 共聚物 |
| 填料/添加剂系统 | 光稳定剂 |
| 颜色 | 黑色, 近似于RAL9017, 近似于RAL9011 |
| 热稳定性着色剂 | 300 °C 最大的 |
| 耐光性着色剂 | 蓝羊毛度8 |
| 用于 | 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯 共聚物 |
| 特殊功能 | 高流动, 抗UV, 不含镉, 铅和二芳基化物颜料, 不易起尘, 高分散性, 高添加剂含量 |
| 市场细份 | 电子电器, 家具, 建筑, 运动和休闲 |
| 应用领域 | 注塑部件, 挤出部件, Compoundierung |

| | |
|--------|--|
| 用量 | 5 % 挤出 5 % 注塑 取决于壁厚和要求的强光 取决于应用和操作区域 |
| 预干燥条件 | 80 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 for 2-4 h 80 °C 在循环空气干燥器里 for 3-6 h 不必要的 <0,10 % |
| 注塑成型加工 | 注塑熔体温度 220-260 °C 注塑模具温度 50-80 °C |
| 存储 | 干燥, 避免光照 fest verschlossen |