

ALTECH ABS A 1000/739 AS

| | |
|-------|------------------------------|
| 基础聚合物 | 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯 共聚物 |
| 颜色 | 黑色,蓝色,绿色,灰色,橙色,红色,白色,黄色 |
| 特殊功能 | 抗静电,易脱模,注塑等级,热老化稳定性,良好的加工稳定性 |
| 市场细份 | 电子电器 |
| 应用领域 | 家庭电器,注塑部件 |
| 典型应用 | 吸尘器,外壳件 |

| | |
|-------|---|
| 预干燥条件 | 80 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 for 2-4 h 80 °C 在循环空气干燥器里 for 3-6 h 取决于湿度含量 不必要的 <0,20 % |
|-------|---|

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 注塑成型加工 | 注塑熔体温度 200-240 °C 注塑模具温度 50-80 °C |
|--------|--------------------------------------|

| | |
|----|----------|
| 存储 | 干燥, 避免光照 |
|----|----------|

| 性能 | 数值 | 单位 | 试验方法 |
|---------------------|-----------|------------------------|-------------|
| 机械性能 | | | |
| 弯曲模量 | 2300 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力(伸长率3,5%) | 61 | MPa | ISO 178 |
| 拉伸模量 | 2200 | MPa | ISO 527 |
| 屈服应力 | 41 | MPa | ISO 527 |
| 屈服伸长率 | 2.2 | % | ISO 527 |
| 断裂伸长率 | 25 | % | ISO 527 |
| 简支梁无缺口冲击强度(23°C) | 140 | kJ/m ² | ISO 179/1eU |
| 简支梁无缺口冲击强度(-40°C) | 100 | kJ/m ² | ISO 179/1eU |
| 简支梁缺口冲击强度(23°C) | 23 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| 简支梁缺口冲击强度(-40°C) | 7.5 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| 球压痕硬度 H358/30 | 95 | MPa | ISO 2039-1 |
| 热性能 | | | |
| 维卡B50 | 94 | °C | ISO 306 |
| 热变形温度 / A (1.8 MPa) | 82 | °C | ISO 75-1/-2 |
| 流变性能 | | | |
| 熔体体积流动速度 | 24 | cm ³ /10min | ISO 1133 |
| 熔体体积流动速度-温度 | 220 | °C | - |
| 熔体体积流动速度-载 | 10 | kg | - |
| 收缩率 (24小时) | 0.3 - 0.7 | % | ISO 294-4 |

技术数据表



ALTECH ABS A 1000/739 AS

(更新时间: 17.01.2025)

物理特性

| | | | |
|----|------|-------------------|----------|
| 密度 | 1040 | kg/m ³ | ISO 1183 |
|----|------|-------------------|----------|

易燃

| | | | |
|----------------|----|-------|-------|
| 1.5mm厚度时的燃烧性 | HB | class | UL 94 |
| Yellow Card 现存 | 是的 | - | - |