

技术数据表



ALCOLOR Function PA UV A BN3113-10

基础聚合物	聚酰胺6
填料/添加剂系统	光稳定剂
颜色	褐色
热稳定性着色剂	290 °C 最大的
耐光性着色剂	蓝羊毛度8
用于	聚酰胺
特殊功能	不含镉，铅和二芳基化物颜料, 不易起尘, 高分散性, 高添加剂含量
市场细份	多样的
应用领域	注塑部件, 吹塑部件, 挤出部件

用量	5 % 挤出 5 % 注塑 取决于壁厚和要求的 光强 取决于应用和操作区域
预干燥条件	80 °C 在干燥空气（除湿）干燥器里 for 2-12 h 取决于湿度含量
注塑成型加工	注塑熔体温度 250-290 °C 注塑模具温度 40-100 °C
存储	干燥，避免光照 不高于30°C