+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)

技术数据表

Alcolor®

MOCOM

ALCOLOR PA A BL3102-10

基础聚合物	聚酰胺
颜色	蓝色, 近似于RAL5020
热稳定性着色剂	300 °C 最大的
耐光性着色剂	蓝羊毛度4
用于	聚酰胺
特殊功能	不含镉，铅和二芳基化物颜料, 不易起尘, 高添加剂含量, 高分散性
市场细份	多样的, 建筑
应用领域	注塑部件, 挤出部件, 吹塑部件

用量	2 % 注塑 取决于壁厚和要求的光强
预干燥条件	80 °C 在干燥空气（除湿）干燥器里 for 2-12 h 取决于湿度含量
存储	干燥，避免光照 不高于30°C