

技术数据表



ALCOLOR PA A RD1154-04

基础聚合物	聚酰胺
颜色	红色, 近似于RAL3005
热稳定性着色剂	280 °C 最大的
耐光性着色剂	蓝羊毛度3
用于	聚酰胺
特殊功能	不含镉 , 铅和二芳基化物颜料, 不易起尘, 高添加剂含量, 高分散性
市场细份	多样的
应用领域	注塑部件, 挤出部件, 吹塑部件

用量	3 % 注塑 取决于壁厚和要求的 光强
预干燥条件	80 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 for 2-12 h 取决于湿度含量
存储	干燥 , 避免光照 不高于30°C