

技术数据表



ALCOLOR PA A GY927-1592

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 基础聚合物   | 聚酰胺6                                |
| 颜色      | 灰色, 近似于RAL 7011                     |
| 热稳定性着色剂 | 280 °C 最大的                          |
| 耐光性着色剂  | 蓝羊毛度8                               |
| 用于      | 聚酰胺                                 |
| 特殊功能    | 不含镉 , 铅和二芳基化物颜料, 不易起尘, 高添加剂含量, 高分散性 |
| 市场细份    | 多样的                                 |
| 应用领域    | 注塑部件, 挤出部件, 吹塑部件                    |

|       |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| 用量    | 3 % 注塑<br>取决于壁厚和要求的 <strong>光强</strong>          |
| 预干燥条件 | 80 °C 在干燥空气 ( 除湿 ) 干燥器里<br>for 2-12 h<br>取决于湿度含量 |
| 存储    | 干燥 , 避免光照<br>不高于30°C                             |