

技术数据表

Alcolor®

ALCOLOR PA A RD3104-10

MOCOM

基础聚合物	聚酰胺6
颜色	红色, 近似于RAL 3003, 近似于RAL3011
热稳定性着色剂	280 °C 最大的
耐光性着色剂	蓝羊毛度5
用于	聚酰胺6
特殊功能	不含镉, 铅和二芳基化物颜料, 不易起尘, 高添加剂含量, 高分散性
市场细份	建筑, 家具
应用领域	注塑部件, 挤出部件, 吹塑部件

用量	2 % 注塑 2 % 挤出 取决于壁厚和要求的光强 取决于应用和操作区域
预干燥条件	80 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 for 2-12 h 取决于湿度含量
注塑成型加工	注塑熔体温度 注塑模具温度
存储	干燥, 避免光照 不高于30°C