

ALCOM PA6 900/1 GF10 GB15

基础聚合物	聚酰胺6
填料/添加剂系统	10 % 玻纤, 15 % 玻珠
特殊功能	热老化稳定性, 低翘曲
市场细份	汽车, 机械
应用领域	注塑部件

预干燥条件 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 <80 °C
for 2-12 h
取决于湿度含量

注塑成型加工 注塑熔体温度 270-290 °C
注塑模具温度 80-100 °C

存储 干燥, 避免光照

Properties	dry/cond.	Dimension	Test Norm
机械性能			
弯曲模量	4600 / -	MPa	ISO 178
弯曲强度	155 / -	MPa	ISO 178
拉伸模量	5300 / -	MPa	ISO 527
断裂应力	100 / -	MPa	ISO 527
断裂伸长率	3.9 / -	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	40 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	40 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	5 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	4 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
热变形温度 / A (1.8 MPa)	177 / *	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	220 / *	°C	ISO 11357
流变性能			
收缩率-纵向 (24小时)	0.5 - 0.9	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	0.9 - 1.3	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1300 / -	kg/m ³	ISO 1183