

**ALTECH PA6 A 1000/149 FR**

基础聚合物	聚酰胺6
颜色	本色,黑色
特殊功能	阻燃,不含卤素阻燃剂,热老化稳定性,易脱模
市场细份	汽车,电子电器,机械
应用领域	注塑部件,外饰部件,电器部件
典型应用	外壳件,verschiedene Bauteile im KFZ Motorraum,功能部件

预干燥条件 80 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里  
for 2-12 h  
取决于湿度含量  
不必要的 <0,15 %

注塑成型加工 注塑熔体温度 250-270 °C  
注塑模具温度 60-100 °C

存储 干燥, 避免光照

Properties	dry/cond.	Dimension	Test Norm
<b>机械性能</b>			
弯曲模量	3100 / -	MPa	ISO 178
弯曲应力(伸长率3,5%)	95 / -	MPa	ISO 178
拉伸模量	3400 / -	MPa	ISO 527
屈服应力	75 / -	MPa	ISO 527
屈服伸长率	3.5 / -	%	ISO 527
断裂伸长率	10 / -	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	65 / -	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	65 / -	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	3.5 / -	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	4 / -	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
<b>热性能</b>			
热变形温度 / A (1.8 MPa)	70 / *	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	220 / *	°C	ISO 11357
<b>流变性能</b>			
收缩率-纵向 (24小时)	1 - 1.2	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	1.2 - 1.4	%	ISO 294-4
<b>物理特性</b>			
密度	1170 / -	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183
<b>易燃</b>			
1.5mm厚度时的燃烧性	V-0 / *	class	UL 94
Yellow Card 现存	是的 / *	-	-

技术数据表



## ALTECH PA6 A 1000/149 FR

(更新时间: 22.02.2024)

灼热丝测试 (GWFI, 960°C, 1.0mm)	通过	-	DIN EN 60695
灼热丝测试 (GWFI, 960°C, 2.0mm)	通过	-	DIN EN 60695
灼热丝测试 (GWIT, 775°C, 2.0mm)	通过	-	DIN EN 60695
灼热丝测试 (GWIT, 875°C, 1.0mm)	通过	-	DIN EN 60695