

ALTECH PA6 A 2015/210 GF15 IM

基础聚合物	聚酰胺6
填料/添加剂系统	15 % 玻纤
颜色	黑色,灰色,本色
特殊功能	抗冲改性,热老化稳定性,注塑等级
市场细份	机械,电子电器
应用领域	电动工具,注塑部件
典型应用	外壳件,安全部件

预干燥条件	80 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 for 2-12 h 取决于湿度含量 不必要的 <0,15 %
注塑成型加工	注塑熔体温度 270-290 °C 注塑模具温度 80-100 °C
存储	干燥, 避免光照

Properties	dry/cond.	Dimension	Test Norm
机械性能			
弯曲模量	4400 / -	MPa	ISO 178
弯曲强度	145 / -	MPa	ISO 178
拉伸模量	5000 / -	MPa	ISO 527
断裂应力	100 / -	MPa	ISO 527
断裂伸长率	4.6 / -	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	75 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	16 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
热变形温度 / A (1.8 MPa)	200 / *	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	220 / *	°C	ISO 11357
流变性能			
收缩率-纵向 (24小时)	0.3 - 0.5	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	0.7 - 0.9	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1200 / -	kg/m ³	ISO 1183