

ALTECH PA6 A 2040/508 GF40

基础聚合物	聚酰胺6
填料/添加剂系统	40 % 玻纤
特殊功能	高温老化稳定性,易脱模,注塑等级,可激光蚀刻
市场细份	汽车,电子电器,运动和休闲
应用领域	电子电器,电器部件,车内装饰件,燃油系统,冷却系统
典型应用	紧固件,Maschinenelemente

预干燥条件
 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 <80 °C
 for 2-12 h
 取决于湿度含量
 不必要的 <0,15 %

注塑成型加工
 注塑熔体温度 270-290 °C
 注塑模具温度 80-100 °C

存储
 干燥 , 避免光照

Properties	dry/cond.	Dimension	Test Norm
机械性能			
弯曲模量	11000 / 7000	MPa	ISO 178
弯曲强度	265 / 180	MPa	ISO 178
拉伸模量	12000 / 7800	MPa	ISO 527
断裂应力	175 / 120	MPa	ISO 527
断裂伸长率	2.8 / 5.5	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	80 / 85	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	65 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	11 / 18	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	8.5 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
热变形温度 / A (1.8 MPa)	214 / *	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	220 / *	°C	ISO 11357
流变性能			
收缩率-纵向 (24小时)	0.1 - 0.3	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	0.6 - 0.8	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1470 / -	kg/m ³	ISO 1183