

ALTECH PA6 A 2050/100 GF50

基础聚合物	聚酰胺6
填料/添加剂系统	50 % 玻纤
颜色	黑色,本色,灰色
特殊功能	热老化稳定性,易脱模,注塑等级,成核的,良好的加工稳定性
市场细份	机械,汽车,电子电器
典型应用	注塑部件,外饰部件,车内装饰件,电器部件

预干燥条件 80 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里
for 2-12 h
取决于湿度含量
不必要的 <0,15 %

注塑成型加工 注塑熔体温度 270-290 °C
注塑模具温度 80-100 °C

存储 干燥, 避免光照

Properties	dry/cond.	Dimension	Test Norm
机械性能			
弯曲模量	14300 / 8850	MPa	ISO 178
弯曲强度	325 / 205	MPa	ISO 178
拉伸模量	15500 / 9700	MPa	ISO 527
断裂应力	195 / 130	MPa	ISO 527
断裂伸长率	2.9 / 4.5	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	85 / 90	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	85 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	15 / 20	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	11 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
热变形温度 / A (1.8 MPa)	215 / *	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	220 / *	°C	ISO 11357
流变性能			
收缩率-纵向 (24小时)	0.1 - 0.3	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	0.2 - 0.4	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1550 / -	kg/m ³	ISO 1183

技术数据表

Altech®

ALTECH PA6 A 2050/100 GF50

MOCOM

函数

应力 - 应变.

