

ALTECH PA66 A 2015/310 GF15 IM

基础聚合物	聚酰胺66
填料/添加剂系统	15 % 玻纤
颜色	黑色,蓝色,绿色,本色,红色
特殊功能	抗冲改性,热老化稳定性,易脱模
市场细份	汽车,电子电器
应用领域	多样的,注塑部件,车内装饰件

预干燥条件 80 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里
for 2-12 h
取决于湿度含量
不必要的 <0,15 %

注塑成型加工 注塑熔体温度 280-300 °C
注塑模具温度 80-120 °C

存储 干燥, 避免光照

Properties	dry/cond.	Dimension	Test Norm
机械性能			
弯曲模量	4000 / 2100	MPa	ISO 178
弯曲强度	150 / 55	MPa	ISO 178
拉伸模量	4500 / 2400	MPa	ISO 527
断裂应力	90 / 55	MPa	ISO 527
断裂伸长率	4 / 12	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	65 / 80	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	16 / 25	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
热变形温度 / A (1.8 MPa)	235 / *	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	265 / *	°C	ISO 11357
流变性能			
收缩率-纵向 (24小时)	0.5 - 0.7	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	1 - 1.2	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1190 / -	kg/m ³	ISO 1183