

技术数据表

 **Alcolor[®]**

MOCOM

ALCOLOR PC A GY1050-04

基础聚合物	聚碳酸酯
颜色	灰色, 近似于RAL 7021
热稳定性着色剂	280 °C 最大的
耐光性着色剂	蓝羊毛度8
用于	聚碳酸酯
特殊功能	不含镉, 铅和二芳基化物颜料, 不易起尘, 高添加剂含量, 高分散性, 高流动
市场细份	多样的
应用领域	注塑部件, 挤出部件, 吹塑部件

用量	2 % 注塑 取决于壁厚和要求的 光强
----	---

预干燥条件	在循环空气干燥器里 100-120 °C for 4-12 h 取决于湿度含量 不必要的 <0,02 %
-------	---

存储	干燥, 避免光照 不高于30°C
----	---------------------