

## ALCOLOR PC FC GN5029-17

|         |  |
|---------|--|
| 基础聚合物   | 聚碳酸酯                                   |
| 颜色      | 绿色                                     |
| 热稳定性着色剂 | 300 °C 最大的                             |
| 耐光性着色剂  | 蓝羊毛度8                                  |
| 用于      | 聚碳酸酯                                   |
| 特殊功能    | 食品, 不含镉, 铅和二芳基化物颜料, 不易起尘, 高分散性, 高添加剂含量 |
| 市场细份    | 电子电器, 家具, 建筑, 运动和休闲                    |
| 应用领域    | 注塑部件, 吹塑部件, 挤出部件, Compoundierung       |

---

|        |   |
|--------|---|
| 用量     | 2,0 % 挤出<br>2,0 % 注塑<br>取决于壁厚和要求的 <strong>光强</strong><br>取决于应用和操作区域                   |
| 预干燥条件  | 120 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里<br>for 2-3 h<br>120 °C 在循环空气干燥器里<br>for 4-12 h<br>不必要的 <0,02 % |
| 注塑成型加工 | 注塑熔体温度 270-310 °C<br>注塑模具温度 80-110 °C   |
| 存储     | 干燥, 避免光照<br>fest verschlossen   |