

技术数据表

Alcolor®

MOCOM

ALCOLOR PC FC GY3054-09

基础聚合物	聚碳酸酯
颜色	灰色, 近似于RAL7032
热稳定性着色剂	300 °C 最大的
耐光性着色剂	蓝羊毛度8
用于	聚碳酸酯
特殊功能	食品, 不含镉, 铅和二芳基化物颜料, 高添加剂含量, 不易起尘, 高分散性
市场细份	电子电器, 家具, 建筑, Lebensmittelindustrie, 家居用品
应用领域	挤出部件, 注塑部件

用量	3,0 % 挤出 3,0 % 注塑 取决于壁厚和要求的 光强 取决于应用和操作区域
预干燥条件	120 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 for 2-3 h 120 °C 在循环空气干燥器里 for 4-12 h 取决于湿度含量 不必要的 <0,02 %
存储	干燥, 避免光照 不高于30°C