

技术数据表

 **Alcolor**<sup>®</sup>

**MOCOM**

**ALCOLOR PC FC WT1040-11TL**

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 基础聚合物   | 聚碳酸酯                       |
| 颜色      | 白色, 半透明                    |
| 热稳定性着色剂 | 300 °C 最大的                 |
| 耐光性着色剂  | 蓝羊毛度8                      |
| 用于      | 聚碳酸酯                       |
| 特殊功能    | 不含镉, 铅和二芳基化物颜料, 不易起尘, 高分散性 |
| 市场细份    | 照明, 电子电器                   |
| 应用领域    | 挤出部件, 注塑部件                 |

---

|       |  |
|-------|--|
| 用量    | 3,0 % 挤出<br>3,0 % 注塑<br>取决于壁厚和要求的 <strong>光强</strong><br>取决于应用和操作区域                      |
| 预干燥条件 | 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 100-120 °C<br>for 2-3 h<br>在循环空气干燥器里 100-120 °C<br>for 4-12 h<br>取决于湿度含量 |
| 存储    | 干燥, 避免光照   |