

ALCOLOR PE FC VT1320-06

基础聚合物	低密度聚乙烯
颜色	紫色
热稳定性着色剂	200 °C 最大的
耐光性着色剂	蓝羊毛度7
用于	聚乙烯
特殊功能	食品, 不含镉, 铅和二芳基化物颜料, 不易起尘, 高分散性, 高添加剂含量
市场细份	建筑, 包装, 家居用品
应用领域	注塑部件, 吹塑部件, 挤出部件

用量	2 % 挤出 2 % 注塑 取决于壁厚和要求的 光强 取决于应用和操作区域
预干燥条件	在干燥空气 (除湿) 干燥器里 65-70 °C for 4-8 h
注塑成型加工	注塑熔体温度 180-240 °C 注塑模具温度 20-40 °C
存储	干燥, 避免光照 不高于30°C