

技术数据表



ALTECH PP-H A 2030/758 GF30 CP

基础聚合物	均聚聚丙烯
填料/添加剂系统	30 % 玻纤,激光优化
颜色	紫色
特殊功能	多样的,化学偶合,高温稳定性好,高硬度,高韧性,可激光穿透
典型应用	多样的,外壳件

预干燥条件	在干燥空气 (除湿) 干燥器里 80-120 °C for 2-3 h 在循环空气干燥器里 80-120 °C for 2-4 h 取决于湿度含量 不必要的 <0,10 %
-------	---

注塑成型加工	注塑熔体温度 200-250 °C 注塑模具温度 20-70 °C
--------	--------------------------------------

存储	干燥, 避免光照
----	----------

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
弯曲模量	5200	MPa	ISO 178
弯曲强度	120	MPa	ISO 178
拉伸模量	6800	MPa	ISO 527
断裂应力	85	MPa	ISO 527
断裂伸长率	3,9	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	60	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	55	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	12	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	8	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
维卡B50	134	°C	ISO 306
热变形温度 / A (1.8 MPa)	148	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	163	°C	ISO 11357
流变性能			
熔体体积流动速度	1	cm ³ /10min	ISO 1133
熔体体积流动速度-温度	230	°C	-
熔体体积流动速度-载	2.16	kg	-
收缩率-纵向 (24小时)	0.4 - 0.6	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	0.1 - 0.3	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1130	kg/m ³	ISO 1183
光学特性			
光谱透射率 980nm (d=1,0mm)	73	%	ISO 13468