

技术数据表 - 初步产品

Alfater XL[®]



ALFATER XL D40I 2GP0000

电性能

相对电痕化指数	600	-	IEC 60112
介电强度	43	kV/mm	IEC 60243-1

流变性能

收缩率-纵向 (24小时)	1.4 - 1.8	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	1 - 1.4	%	ISO 294-4
螺旋流动性 (2 mm)	35	cm	-

物理特性

密度	960	kg/m ³	ISO 1183
----	-----	-------------------	----------

老化性能

Ozone resistance (method A)	通过	-	ISO 1431-1A
-----------------------------	----	---	-------------

函数

比容 - 温度(pvT)

