

ALTECH PC+ASA A 2030/500 GF30

(更新时间: 19.10.2023)

MOCOM

基础聚合物	聚碳酸酯 + 丙烯腈-丁二烯-丙烯酸 共混物
填料/添加剂系统	30 % 玻纤
特殊功能	热老化稳定性,易脱模
市场细份	多样的
应用领域	注塑部件,服装/扣件,多样的

预干燥条件	在干燥空气 (除湿) 干燥器里 90-110 °C for 2-4 h 不必要的 <0,02 %
-------	--

注塑成型加工	注塑熔体温度 260-300 °C 注塑模具温度 60-100 °C
--------	---------------------------------------

存储	干燥, 避免光照
----	----------

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
弯曲模量	7200	MPa	ISO 178
弯曲强度	70	MPa	ISO 178
拉伸模量	7500	MPa	ISO 527
断裂应力	40	MPa	ISO 527
断裂伸长率	0.9	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	17	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	15	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	7.5	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	3.5	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能			
维卡B50	117	°C	ISO 306
热变形温度 / A (1.8 MPa)	116	°C	ISO 75-1/-2
流变性能			
熔体体积流动速度	10	cm³/10min	ISO 1133
熔体体积流动速度-温度	260	°C	-
熔体体积流动速度-载	5	kg	-
收缩率-纵向 (24小时)	0.1 - 0.3	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	0.1 - 0.3	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1450	kg/m³	ISO 1183

物性表所示数据均为参考值, 非产品规格说明书。这些测试数据仅具有表证性, 不能作为具有约束力的最小或最大局限值。用于测试的样条均为符合规范的标准样条, 所得数据会受到着色、模具设计以及生产工艺的影响而发生变化。

我们向客户以口头、书面或通过产品测试提供的产品化学性能及物理性能相关信息, 包括且不局限于产品应用建议等, 都是基于我们所掌握的知识领域诚实提供。不能免除每个客户须通过对所选材料进行测试与检测, 以确定本产品的性能适用于其应用。



ALTECH PC+ASA A 2030/500 GF30

(更新时间: 19.10.2023)



客

户对

材料的选

定，确定其性能是

否适用于其特定产品，以及其生产工

艺负责；同时，该客户必须遵守相关法规及当地政府所定规章制度。

针对材料在特定产品上的应用，例如且不仅限于安全关键部件或系统上的适用性，本公司不做任何明确的或具有暗示性的材料推荐或承诺。

医疗保健方面的应用

：MOCOM在向客户供应医用、药用及用于诊断的医疗产品之前，必须依据MOCOM内部所定风险管理准则对其应用做出评估，即便本产品在常规上已被视作适用于医疗保健方面的应用。

重要：无论产品类型或名称如何，MOCOM 均不建议或支持其提供的材料使用于属于以下医用、药用或诊断应用类别的任何产品：

- 依据欧盟医疗器械法规（MDR）2017/745归类为三类风险（Class III）或归类为FDA三类风险（Class 3）的医疗器械
- IVDD（98/79/EG）清单A中列出的或依据EU 2017/746划分为体外诊断医疗器械（IVDR）中D级风险的医疗器械
- 任何风险级别、植入体内的并且在体内停留时间超过30天（永久植入）的医疗产品
- 用于医疗器械的具有维持生命或延长生命的关键部件

除非MOCOM以书面形式另行明示同意。

本公司的通用销售条款和条件在任何时间均适用。