

Pocan® DP7318 000000
PBT-MX17

Envalior

17% White Pigments, 注塑成型, 低翘曲

ISO 1043 PBT-MX17

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	27	cm³/10min	ISO 1133
温度	260	°C	-
载荷	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	3400	MPa	ISO 527
断裂应力	57	MPa	ISO 527
断裂伸长率	10	%	ISO 527
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	125	kJ/m²	ISO 179/1eU
弯曲模量, 23°C	3200	MPa	ISO 178
悬臂梁缺口冲击强度, 23°C	10	kJ/m²	ISO 180/1A
Izod冲击强度, 23°C	110	kJ/m²	ISO 180/1U

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	225	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度, 0.45 MPa	160	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数, 平行	90	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数, 垂直	90	E-6/K	ISO 11359-1/-2
1.5mm名义厚度时的燃烧性	HB	class	UL 94
测试用试样的厚度	1.5	mm	-

电性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
相对漏电起痕指数	425	-	IEC 60112

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
吸水性	0.4	%	类似ISO 62
吸湿性	0.2	%	类似ISO 62
密度	1500	kg/m³	ISO 1183
堆积密度	900	kg/m³	-

模塑测量的特殊性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
粘数.	94	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628

试样制备条件	数值	单位	试验方法
ISO数据			
注塑, 熔体温度	260	°C	ISO 294
注塑, 模具温度	80	°C	ISO 294

加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	120	°C	-
预干燥-时间	4 - 8	h	-
加工湿度	≤ 0.02	%	-
注塑熔体温度	250 - 270	°C	-
模具温度	80 - 100	°C	-

特征

加工方法 注塑	特殊性能 经热稳处理的/耐热的
供货形式 粒料	特征 不透明, 光反射, 低翘曲
添加剂 脱模助剂	

注塑 PREPROCESSING Residual moisture content: 0.00 - 0.02 % Drying temperature circulating air dryer: 120 °C Drying time circulating air dryer: 4 - 8 h PROCESSING Melt temperature (Tmin - Tmax): 250 - 270 °C Mold temperature: 80 - 100 °C
--

权利义务的法律声明 权利义务的法律声明 以上所示所有数据均由材料的生产厂家测试得出并提供，物性表所示数据均为参考值，仅具有表证性，不能作为具有约束力的最小或最大局限值。用于测试的样条均为符合规范的标准样条，所得数据会受到着色，模具设计以及生产工艺的影响而发生变化。并且这些数据均由M-Base数据技术公司直接从生产厂家的物性表上拷备而来。因此，本公司以及M-Base均不能保证这些数据的准确性。 我们向客户以口头，书面或通过测试提供的，包括且不局限于产品的化学性能及物理性能，产品应用建议等，都是基于我们所掌握的知识领域诚实提供。不能免除每个客户须通过对所选材料进行测试与检测，以确定该产品的性能适用于其应用，并对材料的选定，确定其性能是否适用于其特定产品，以及其生产工艺负责。同时，该客户必须遵守相关法规及当地政府所定规章制度。针对材料在特定产品上的应用，例如且不仅限于安全关键部件或系统上的适用性，本公司不做任何明确的，或具有暗示性的材料推荐或承诺。 医疗保健方面的应用: 本公司在向客户供应医用，药用及用于诊断的医疗产品之前，必须依据本公司内部所定风险管理准则对其应用做出评估，即便此产品在常规上已被视作适用于医疗保健方面的应用。 重要 - 本公司原则上拒绝以下所有医用，药用或用于诊断的医疗产品 - 依据欧盟医疗器械指令EU directive 93/42/EEC 被划分为危险等级3的医疗产品 - 移入体内的并且在体内停留时间超过30天的医疗产品 - 用于医疗器械的具有维持生命或延长生命的关键部件 请注意，本公司通用销售及交货条款在任何时间均有效。
--