

SKYPET® BR
PET

SK Chemicals

加工/物理特性	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
模压收缩率, 平行	0.004	mm/mm	ASTM D 955
密度, 73°F	1330	kg/m³	ASTM D 792

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
模塑收缩率, 平行	0.4	%	ISO 294-4, 2577

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
屈服应力	55	MPa	ISO 527
屈服伸长率	4.1	%	ISO 527
断裂应力	26	MPa	ISO 527
断裂伸长率	240	%	ISO 527
弯曲模量, 23°C	2100	MPa	ISO 178
弯曲强度	71	MPa	ISO 178
悬臂梁缺口冲击强度, 23°C	5.4	kJ/m²	ISO 180/1A
洛克硬度	R 116	-	ISO 2039-2
ASTM数据			
屈服应力	51	MPa	ASTM D 638
断裂拉伸强度	33.4	MPa	ASTM D 638
屈服伸长率	4.5	%	ASTM D 638
断裂伸长率	340	%	ASTM D 638
弯曲模量	2234	MPa	ASTM D 790
弯曲强度	76.5	MPa	ASTM D 790
洛克硬度	R 116	-	ASTM D 785
悬臂梁缺口冲击强度, 1/8 in	66	J/m	ASTM D 256

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 1.80 MPa	63	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 0.45 MPa	72	°C	ISO 75-1/-2
ASTM数据			
DTUL @ 66 psi	69	°C	ASTM D 648

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1330	kg/m³	ISO 1183

光学特性	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
雾度	1	%	ASTM D 1003
光透射率	89	%	ASTM D 1003

特征

加工方法

注塑, 薄膜挤出成型, 片材挤出成型, 吹塑, 热成型

特殊性能

透明.

耐化学试剂

通用耐化学性

生态估价

医用级, US药物六级认证, 食物接触声明

应用

药物, 包装

权利义务的法律声明

权利义务的法律声明

以上所示所有数据均由材料的生产厂家测试得出并提供, 物性表所示数据均为参考值, 仅具有表证性, 不能作为具有约束力的最小或最大局限值。用于测试的样条均为符合规范的标准样条, 所得数据会受到着色, 模具设计以及生产工艺的影响而发生变化。并且这些数据均由M-Base数据技术公司直接从生产厂家的物性表上拷贝而来。因此, 本公司以及M-Base均不能保证这些数据的准确性。

我们向客户以口头，书面或通过测试提供的，包括且不局限于产品的化学性能及物理性能，产品应用建议等，都是基于我们所掌握的知识领域诚实提供。不能免除每个客户须通过对所选材料进行测试与检测，以确定该产品的性能适用于其应用，并对材料的选定，确定其性能是否适用于其特定产品，以及其生产工艺负责。同时，该客户必须遵守相关法规及当地政府所定规章制度。针对材料在特定产品上的应用，例如且不仅限于安全关键部件或系统上的适用性，本公司不做任何明确的，或具有暗示性的材料推荐或承诺。

医疗保健方面的应用: 本公司在向客户供应医用，药用及用于诊断的医疗产品之前，必须依据本公司内部所定风险管理准则对其应用做出评估，即便此产品在常规上已被视作适用于医疗保健方面的应用。

重要 - 本公司原则上拒绝以下所有医用，药用或用于诊断的医疗产品

- 依据欧盟医疗器械指令EU directive 93/42/EEC 被划分为危险等级3的医疗产品

- 移入体内的并且在体内停留时间超过30天的医疗产品

- 用于医疗器械的具有维持生命或延长生命的关键部件

请注意，本公司通用销售及交货条款在任何时间均有效。