

Xencor™ HPPA LGF-4060

PA*-GF60

Syensqo

Electrically Insulating.

流变性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
模塑收缩率, 平行	0.1 / *	%	ISO 294-4, 2577

机械性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	22500 / 21000	MPa	ISO 527
断裂应力	285 / 250	MPa	ISO 527
断裂伸长率	2 / 2	%	ISO 527
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	110 / 100	kJ/m²	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度, -30°C	100 / -	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	60 / 60	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	60 / -	kJ/m²	ISO 179/1eA
弯曲模量, 23°C	21500 / -	MPa	ISO 178
弯曲强度	420 / -	MPa	ISO 178

热性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
玻璃化转变温度 (10°C/min)	255 / *	°C	ISO 11357-1/-2
热变形温度, 1.80 MPa	260 / *	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数, 平行	18 / *	E-6/K	ISO 11359-1/-2

电性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
介电强度	35 / -	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	600 / -	-	IEC 60112
ASTM数据			
表面电阻率	* / 1E13	Ohm	ASTM D 257

其它性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
吸湿性	1.2 / *	%	类似ISO 62
密度	1690 / -	kg/m³	ISO 1183

加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	80	°C	-
预干燥-时间	4 - 8	h	-
加工湿度	≤ 0.1	%	-
注塑熔体温度	320	°C	-
模具温度	80 - 120	°C	-
1区	290 - 300	°C	-
2区	300	°C	-
3区	300	°C	-
喷嘴温度	300	°C	-

特征

加工方法

注塑, 模压成型

供货形式

粒料

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的, 经热稳处理的/耐热的

特征

防蠕变, 防老, 低翘曲

应用

航天航空, 汽车, 电子电气

权利义务的法律声明

权利义务的法律声明

以上所示所有数据均由材料的生产厂家测试得出并提供，物性表所示数据均为参考值，仅具有表证性，不能作为具有约束力的最小或最大局限值。用于测试的样条均为符合规范的标准样条，所得数据会受到着色，模具设计以及生产工艺的影响而发生变化。并且这些数据均由M-Base数据技术公司直接从生产厂家的物性表上拷备而来。因此，本公司以及M-Base均不能保证这些数据的准确性。

我们向客户以口头，书面或通过测试提供的，包括且不局限于产品的化学性能及物理性能，产品应用建议等，都是基于我们所掌握的知识领域诚实提供。不能免除每个客户须通过对所选材料进行测试与检测，以确定该产品的性能适用于其应用，并对材料的选定，确定其性能是否适用于其特定产品，以及其生产工艺负责。同时，该客户必须遵守相关法规及当地政府所定规章制度。针对材料在特定产品上的应用，例如且不仅限于安全关键部件或系统上的适用性，本公司不做任何明确的，或具有暗示性的材料推荐或承诺。

医疗保健方面的应用: 本公司在向客户供应医用，药用及用于诊断的医疗产品之前，必须依据本公司内部所定风险管理准则对其应用做出评估，即便此产品在常规上已被视作适用于医疗保健方面的应用。

重要 - 本公司原则上拒绝以下所有医用，药用或用于诊断的医疗产品

- 依据欧盟医疗器械指令EU directive 93/42/EEC 被划分为危险等级3的医疗产品

- 移入体内的并且在体内停留时间超过30天的医疗产品

- 用于医疗器械的具有维持生命或延长生命的关键部件

请注意，本公司通用销售及交货条款在任何时间均有效。