

X27A

ABS I 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#

日本宇部

规格级别: 耐热

产品用途: 适合于汽车仪表板等用的注塑制品

备注说明: 耐热级,高刚性,UL规格(94HB)认定,超耐热性

基本性能	额定值	单位	测试方法
密度	1.06		ASTM-D792
物理性能	额定值	单位	测试方法
模具收缩率	0.5-0.7	%	ASTM-D955
机械性能	额定值	单位	测试方法
IZOD缺口冲击强度			ASTM-D256
(23°C)	167	J/m	
(-30°C)	59	J/m	
拉伸强度	46	MPa	ASTM-D638
弯曲强度	74	MPa	ASTM-D790
热性能	额定值	单位	测试方法
热变形温度	104	°C	ASTM-D648