

BR1208

Description

LG BR是溶液聚合方法生产的高顺式聚丁二烯聚合物 其顺式含量在96%以上。 因本产品具有良好的加工性, 耐磨性, 动态力学性能良好。 可以广泛的应用于轮胎, 工业用品以及鞋材制品。

Application

高尔夫球, 鞋外底和鞋底材料, 轮胎

Key Features

抗磨性, 弹性, 透明性

物性名称	条件	单位	BR1208	规格
高分子特性				
有机酸		wt %	Max 1.0	ASTM D5774
挥发性物质		wt %	Max 0.5	ASTM D5668
可提取		wt %	Max 1.5	ASTM D5774
灰分含量		wt %	Max 0.2	ASTM D5667
其顺式含量在		%	Min 96.0	LG Method
门尼粘度	ML1+4,100°C	MU	45±5	ASTM D1646
产品特性				
拉伸率		%	Min 360	ASTM D412

注意

请您保管在仓库里为避免阳光照热度和水分。
保质期：产品自生产之日起,在30°C以下的温度贮存条件下保质期不少于24个月。
(过保质期后MV或核心物性需要再次试验)

包装

35kg bale, 35kg X 36bales = 1.26MT box