

BR1280

Description

LG BR是溶液聚合方法生产的高顺式聚丁二烯聚合物 其顺式含量在96%以上。 因本产品具有良好的加工性, 耐磨性, 动态力学性能良好。 可以广泛的应用于轮胎, 工业用品以及鞋材制品。

Application

高尔夫球, 轮胎

物性名称	单位	规格	条件
高分子特性			
有机酸	wt%	Max. 1.0	ASTM D5774
挥发性物质	wt%	Max 0.5	ASTM D5668
可提取	wt%	Max. 2.0	ASTM D5774
灰分含量	wt%	Max. 0.3	ASTM D5667
其顺式含量在	%	Min 96.0	LG Method
门尼粘度 (ML(1+4)@100°C), Unmassed	MU	45±4	ASTM D1646
产品特性			
拉伸率	%	Min 340	ASTM D412
其他			
包装	35kg bale, 35kg X 36bales = 1.26MT box		

注意

请您保管在仓库里为避免阳光照热度和水分。
保质期：产品自生产之日起,在30℃以下的温度贮存条件下保质期不少于24个月。(过保质期后MV或核心物性需要再次试验)