

# EA28400

## Description

热熔胶体系中优异的相容性  
良好的感官性能

## Application

热熔胶

| 物性名称        | 规格         | 条件                 | 单位                  | EA28400 |
|-------------|------------|--------------------|---------------------|---------|
| 物理性能        |            |                    |                     |         |
| VA 含量       | LG Method  |                    | %                   | 28      |
| 密度          | ASTM D1505 | Density-Gradient   | g/cm <sup>3</sup>   | 0.945   |
| 熔指          | ASTM D1238 | 190°C, 2.16kg load | g/10min             | 400     |
| 机械性能        |            |                    |                     |         |
| 拉伸断裂强度      | ASTM D638  | 50mm/min           | kgf/cm <sup>2</sup> | 2       |
| 断裂拉伸率       | ASTM D638  | 500mm/min          | %                   | 900     |
| 硬度(Shore A) | ASTM D2240 | Shore A            |                     | 68      |
| 热性能         |            |                    |                     |         |
| 熔融峰值温度      | LG Method  | by DSC             | °C                  | 68      |

## 通知

表格中的数值为典型值，不作为技术规范标准。树脂物性基于标准模压样条测试

## 存储和处理建议

乙烯-醋酸乙烯酯以颗粒形态存在，可适用于传统加工设备。  
为了保证运输和加工过程颗粒结块，储存和操作方法极为重要。

- 负载最小化，不要双层叠放
- 保持储存操作温度在10~25°C。
- 防止暴晒，且仓库中温度应低于35°C。
- 使用上采用先进先出原则