+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)

WeConnectScience

LG Chem

EC28005

Description

高填充（炭黑，阻燃剂）
无污染
优异的电学&机械性能

Application

电线电缆护套共混改性料

物性名称	规格	条件	单位	EC28005
物理性能				
VA 含量	LG Method		%	28
密度	ASTM D1505	Density-Gradient	g/cm³	0.951
熔指	ASTM D1238	190℃, 2.16kg load	g/10min	5
机械性能				
拉伸断裂强度	ASTM D638	50㎜/min	kgf/cm²	12
断裂拉伸率	ASTM D638	500㎜/min	%	800
硬度(Shore A)	ASTM D2240	Shore A		78
热性能				
熔融峰值温度	LG Method	by DSC	℃	72

通知

表格中的数值为典型值，不作为技术规范标准。树脂物性基于标准模压样条测试

存储和处理建议

乙烯-醋酸乙烯酯以颗粒形态存在，可适用于传统加工设备。
为了保证运输和加工过程颗粒结块，储存和操作方法极为重要。

-负载最小化，不要双层叠放
- 保持储存操作温度在10~25℃。
- 防止暴晒，且仓库中温度应低于35℃。
- 使用上采用先进先出原则