

LDPE BB150H

物性名称	规格	条件	单位	LDPE BB150H
物理性能				
熔指	ASTM D1238	190°C, 2.16kg load	g/10min	0.8
密度	ASTM D1505	Density-Gradient	g/cm ³	0.922
薄膜性能				
拉伸断裂强度 (机器方向)	ASTM D882	500mm/min	kgf/cm ²	210
拉伸断裂强度 (横向)	ASTM D882	500mm/min	kgf/cm ²	210
断裂拉伸率 (机器方向)	ASTM D882	500mm/min	%	530
断裂拉伸率 (横向)	ASTM D882	500mm/min	%	650
落镖冲击强度	ASTM D1709	Method A	g	200
雾度(50微米)	ASTM D1003	50µm	%	7
热性能				
熔融峰值温度	LG Method	by DSC	°C	111
维卡软化点	ASTM D1525	A50	°C	94