+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)

WeConnectScience

LG Chem

BB150

Description

适合用于制药瓶，收缩膜和各种工业包装薄膜
不含爽滑剂和抗粘剂

Application

制药瓶

物性名称	规格	条件	单位	BB150
物理性能				
熔指	ASTM D1238	190℃, 2.16kg load	g/10min	0.8
密度	ASTM D1505	Density-Gradient	g/cm³	0.922
薄膜性能				
拉伸断裂强度 (机器方向)	ASTM D882	500㎜/min	kgf/cm²	210
拉伸断裂强度 (横向)	ASTM D882	500㎜/min	kgf/cm²	210
断裂拉伸率 (机器方向)	ASTM D882	500㎜/min	%	530
断裂拉伸率 (横向)	ASTM D882	500㎜/min	%	650
落镖冲击强度	ASTM D1709	Method A	g	200
雾度(50微米)	ASTM D1003	50㎛	%	7
热性能				
熔融峰值温度	LG Method	by DSC	℃	111
维卡软化点	ASTM D1525	A50	℃	94

通知

表格中的数值为典型值，不作为技术规范标准。树脂物性基于标准薄膜样品测试