

# FB0800

## Description

优异的透明性和耐候性  
含有爽滑剂及和抗粘剂

## Application

农膜

| 物性名称          | 规格         | 条件                 | 单位      | FB0800 |
|---------------|------------|--------------------|---------|--------|
| 物理性能          |            |                    |         |        |
| 熔指            | ASTM D1238 | 190°C, 2.16kg load | g/10min | 0.8    |
| 密度            | ASTM D1505 | Density-Gradient   | g/cm³   | 0.921  |
| 薄膜性能          |            |                    |         |        |
| 拉伸断裂强度 (机器方向) | ASTM D882  | 500mm/min          | kgf/cm² | 290    |
| 拉伸断裂强度 (横向)   | ASTM D882  | 500mm/min          | kgf/cm² | 270    |
| 断裂拉伸率 (机器方向)  | ASTM D882  | 500mm/min          | %       | 280    |
| 断裂拉伸率 (横向)    | ASTM D882  | 500mm/min          | %       | 580    |
| 落镖冲击强度        | ASTM D1709 | Method A           | g       | 340    |
| 雾度(55微米)      | ASTM D1003 | 55µm               | %       | 18     |
| 热性能           |            |                    |         |        |
| 熔融峰值温度        | LG Method  | by DSC             | °C      | 110    |
| 维卡软化点         | ASTM D1525 | A50                | °C      | 94     |

## 通知

表格中的数值为典型值，不作为技术规范标准。树脂物性基于标准薄膜样品测试